OCTAL PET SG 04

Fabricante	OCTAL Holding & Co.	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los productos OCTAL PET se producen mediante la última tecnología de vanguardia que involucra un proceso directo de alta I.V. 2R. Esta tecnología avanzada asegura que las propiedades y la calidad de la resina PET sean superiores, con baja cristalinidad y baja generación de AA, lo que la convierte en el producto preferido para una serie de aplicaciones. Esta es una resina copolímera PET de grado alimenticio adecuada para láminas/películas PET gruesas y delgadas para una variedad de aplicaciones como agua, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas, llenado en caliente, contenedores de aceite y empaques farmacéuticos. Esta resina está desarrollada e ingenierizada para extender una alta resistencia dimensional y propiedades mecánicas. El bajo grado de cristalinidad y el calor de fusión son algunas de las grandes ventajas de OCTAL PET SG 04 para ahorrar energía y regenerar acetaldehído durante el procesamiento posterior. Su aplicación también es adecuada para moldeo por soplado de calentamiento utilizado para materiales de llenado caliente. La resina copolímera OCTAL PET SG 04 se considera segura para aplicaciones de empaque de alimentos, basada en el cumplimiento de todas las regulaciones de la FDA de EE. UU. CFR 21 sección 177.1630, la regulación de la UE 10/2011, la Directiva EC 94/62/EC y las regulaciones CONEG (EE. UU./CANADÁ) para el contenido de metales pesados.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Buena estabilidad dimensional	- -	- -
Usos	Contenedores Película Embalaje Farmacéutico Hoja	- - - -	- - - -
Certificaciones de organismos	UE 10/2011 EU 94/62/EC FDA 21 CFR 177.1630	- - -	- - -
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Extrusión de Película Extrusión de hoja	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Acetaldehído	ppm	-	Internal Method
Color b		-	Internal Method
Color L		-	Internal Method
Viscosidad intrínseca	0.80 to 0.84 dl/g	-	Internal Method
Contenido de humedad	wt%	-	Internal Method
Peso	1.4 to 1.8 g	0.04938 - 0.06349 oz	Internal Method

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Partículas finas	ppm	-	Internal Method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	245 to 249 °C	473.0 - 480.2 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.