FOZEAS® J9503J

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	PLA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

FOZEAS® J9503J es un material de ácido poliláctico (PLA). Está disponible en Asia Pacífico. Los atributos importantes de FOZEAS® J9503J son: ecológico/verde resistente al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resistencia al Calor Media Contenido de recursos renovables	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.22 g/cm³	-	JIS K7112
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.0 g/10 min	-	JIS K7210

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	50.0 MPa	7251.9 psi	JIS K7161
Deformación a la tracción	130 %	-	JIS K7161
Módulo de flexión	2800 MPa	406106.4 psi	JIS K7171
Esfuerzo a la flexión	75.0 MPa	10877.85 psi	JIS K7171
Resistencia al impacto Izod sin entalla	18 kJ/m²	8.56 ft·lb/in²	JIS K7110

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	110 °C	230.0 °F	JIS K7191-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.