Velocity® LCF50-PA6

Fabricante	PlastiComp, Inc.	**Categoría**	Nylon 6
Carga/Filler	50% Fibra de carbono larga	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Velocity® LCF50-PA6 es un producto de Poliamida 6 (Nylon 6) relleno con un 50% de fibra de carbono larga. Está disponible en Asia-Pacífico, Europa o América del Norte. Las características incluyen: Cumple con RoHS Alta Fluidez.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Fibra de Carbono Larga, 50% Relleno por Peso	-	-
Características	Alto flujo	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.39 g/cm³	-	ASTM D792

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	37200 MPa	5395413.6 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	310 MPa	44961.78 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	1.0 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	28300 MPa	4104575.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	503 MPa	72954.11 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256
Impacto Izod sin entalla	830 J/m	15.55 ft·lb/in	ASTM D4812

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	249 °C	480.2 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.