# Veroplas GRSJ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | PlastxWorld Inc. | **Categoría** | SAN |
| **Carga/Filler** | 20% Fibra de vidrio | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Veroplas GRSJ es un producto de Acrilonitrilo Estireno (SAN) reforzado con 20% de fibra de vidrio. Puede procesarse por moldeo por inyección y está disponible en Europa o Norteamérica.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Tarjeta Amarilla UL** | E315545-100091190 | - | - |
| **Carga / Refuerzo** | Fibra de vidrio, 20% de relleno por peso | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.22 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Contracción de moldeo** | 0.10 to 0.30 % | - | ASTM D955 |
| **Absorción de agua** | 0.30 % | - | ASTM D570 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 103 MPa | 14938.91 psi | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 6850 MPa | 993510.3 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 137 MPa | 19870.21 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 48 J/m | 0.899 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión bajo carga** | 112 °C | 233.6 °F | ASTM D648 |
| **CLTE** | 2.9E-5 cm/cm/°C | - | ASTM D696 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.