Elastamax™ XL-2175

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	TPO (POE)
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Los olefinas termoplásticas (TPO) Elastamax™ XL de PolyOne están basadas en mezclas pelletizadas de resinas de poliolefina y elastómeros seleccionados como EPDM. Estos materiales han sido diseñados para proporcionar un equilibrio de propiedades físicas y procesabilidad, y son una alternativa económica a los cauchos termoestables tradicionales y a los elastómeros termoplásticos más costosos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador UV	-	-
Características	Uso general	-	-
Usos	Aplicaciones de construcción Uso general Aplicaciones industriales	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	86 81	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	4.41 MPa 5.31 MPa	- 639.62 psi 770.15 psi	ASTM D412A - -
Resistencia a la tracción	7.72 MPa	1119.69 psi	ASTM D412A
Elongación a la tracción	700 %	-	ASTM D412A
Resistencia al desgarro	49.0 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	43 %	-	ASTM D395B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.