# VENELENE® 2111

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Poliolefinas Internacionales, C.A. (Polinter) | **Categoría** | LLDPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Características: Buena procesabilidad. Alta flexibilidad. Aplicaciones: Contenedores de pared delgada, tapas, cierres y productos de menaje.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Aditivo** | Antioxidante | - | - |
| **Características** | Antioxidante<br>Buena flexibilidad<br>Buena Procesabilidad<br>Baja densidad | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | Tapas<br>Cierres<br>Artículos para el hogar<br>Tapas | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| | Contenedores de pared delgada | | |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por inyección | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.924 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental** | 2.00 hr | - | ASTM D1693 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 9.00 MPa<br>15.0 MPa | -<br>1305.34 psi<br>2175.57 psi | ASTM D638<br>-<br>- |
| **Elongación a la tracción** | 24 %<br>% | -<br>-<br>- | ASTM D638<br>-<br>- |
| **Módulo de flexión** | 200 MPa | 29007.6 psi | ASTM D790 |
| **Resistencia a la flexión** | 8.00 MPa | 1160.3 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Gardner** | 50.0 J/cm | - | ASTM D5420 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 90.0 °C | 194.0 °F | ASTM D1525 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | 150 to 190 °C | 302.0 - 374.0 °F | - |
| **Temperatura del molde** | °C | - | - |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.