

# ARMAMID® PA NE 20-5APM

<b>Fabricante</b>	Poly Plastic	<b>Categoría</b>	Nylon 6
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

ARMAMID® PA NE 20-5APM es un producto de poliamida 6 (Nylon 6). Está disponible en Europa.

## Especificaciones Técnicas

### Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Densidad</b>	1.48 g/cm <sup>3</sup>	-	-
<b>Contracción de moldeo</b>	0.30 to 0.50 %	-	-
<b>Absorción de agua</b>		-	-
	0.85 %	-	-
	6.2 %	-	-
	2.0 %	-	-

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Esfuerzo a la tracción</b>	120 MPa	17404.56 psi	-
<b>Módulo de flexión</b>	6500 MPa	942747.0 psi	-
<b>Esfuerzo a la flexión</b>	180 MPa	26106.84 psi	-
<b>Resistencia al impacto Charpy sin entalla</b>		-	-
	25 kJ/m <sup>2</sup>	11.89 ft·lb/in <sup>2</sup>	-
	55 kJ/m <sup>2</sup>	26.17 ft·lb/in <sup>2</sup>	-

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión térmica</b>	190 °C	374.0 °F	-
<b>Temperatura de fusión</b>	218 °C	424.4 °F	-

<b>Eléctrico e Inflamabilidad</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistividad superficial</b>		-	-
	1.0E+13 ohms	-	-
	1.0E+15 ohms	-	-
<b>Resistividad volumétrica</b>	1.0E+17 ohms·cm	-	-
<b>Rigidez eléctrica</b>		-	-
	27 to 29 kV/mm	-	-
	22 to 24 kV/mm	-	-

## Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de ignición al alambre incandescente	960 °C	1760.0 °F	-

## Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Categoría resistente a la llama	PX-0	-	-
Resistencia al seguimiento (KIT)	508.00 cm	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.