DURACON® SF-15

Fabricante	Polyplastics Co., Ltd.	**Categoría**	Acetal (POM) Copolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DURACON®SF-15 es un producto de copolímero de polioximetileno (POM). Puede ser procesado por moldeo por inyección y está disponible en América del Norte, Europa o la región de Asia-Pacífico. Las características incluyen: retardante de llama/clasificación de llama Buena flexibilidad Resistencia al impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E45034-235795	-	-
Características	Resistencia al impacto, alta Buena flexibilidad	- -	- -
Número de archivo UL	E45034	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-
	POM-I	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Código de marcado de piezas (ISO 11469)			

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.32 g/cm³	-	ISO 1183
Absorción de agua	0.70 %	-	ISO 62
Dureza Rockwell	40	-	ISO 2039-2

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 527-2
Esfuerzo a la tracción	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-2
Deformación nominal a la tracción en rotura	100 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
Esfuerzo a la flexión	51.0 MPa	7396.94 psi	ISO 178
Coeficiente de fricción	0.45 0.50	- - -	JIS K7218 JIS K7218 JIS K7218
Factor de desgaste	10^-8 mm³/N·m 50 10^-8 mm³/N·m 100 10^-8 mm³/N·m	- - - - -	JIS K7218 JIS K7218 JIS K7218 JIS K7218 JIS K7218

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	300 10^-8 mm³/N·m		
Resistencia al impacto Charpy con entalla	15 kJ/m²	7.14 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	72.0 °C	161.6 °F	ISO 75-2/A
Coeficiente de expansión térmica lineal	1.3E-4 cm/cm/°C 1.3E-4 cm/cm/°C	- - -	Internal method Internal method Internal method

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad superficial	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
Resistividad volumétrica	3.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093
Rigidez dieléctrica	18 kV/mm	-	IEC 60243-1
Clasificación de inflamabilidad	HB	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Número de color	CF2001	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C	-	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura del molde	°C	-	-
Presión de inyección	MPa	-	-
Velocidad del tornillo	rpm	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.