

# BONDYRAM® TL4109E

|                     |                           |                  |                                |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Fabricante</b>   | Polyram Ram-On Industries | <b>Categoría</b> | PE Alloy                       |
| <b>Carga/Filler</b> | -                         | <b>Estado</b>    | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Polietileno Modificado.

## Especificaciones Técnicas

### Físico

| Propiedad                              | Sistema Métrico         | Sistema Imperial | Método               |
|--|-------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gravedad específica</b>             | 0.900 g/cm <sup>3</sup> | -                | ASTM D792, ISO 1183  |
| <b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b> | 2.0 g/10 min            | -                | ASTM D1238, ISO 1133 |

### Térmico

| Propiedad                    | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método                  |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Temperatura de fusión</b> | 117 °C          | 242.6 °F         | ISO 11357-3, ASTM D3417 |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.