XIRAN® IZ1018M

Fabricante	Polyscope Polymers BV	**Categoría**	SMA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

XIRAN® IZ1018M es un terpolímero aleatorio termoplástico amorfo SMANPMI (anhídrido maleico de estireno N-fenilmaleimida). XIRAN® IZ1018M se añade típicamente a otros plásticos de ingeniería para aumentar: estabilidad térmica estabilidad dimensional Áreas de aplicación XIRAN® IZ1018M está diseñado específicamente como un aditivo para aumentar las propiedades térmicas de varios plásticos de ingeniería, especialmente en estirénicos como el ABS

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Estabilidad térmica, buena amorfo	- - -	- - -
Usos	Aplicación de alta temperatura Modificación de Plástico	- -	- -
Apariencia	Amarillo	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Partículas	-	-
Método de procesamiento	Compuesto Extrusión Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.60 g/cm³	-	Internal method
Índice de fluidez de masa (MFR)	50 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de anhídrido maleico	10 %	-	Internal method
Peso molecular	145000 g/mol	-	Internal method

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estabilidad térmica	390 °C	734.0 °F	TGA
Temperatura de transición vítrea	175 °C	347.0 °F	ISO 3146

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C °C	- -	- -

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de secado	hr hr	- -	- -
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de boquilla	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Temperatura Zona 1 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	°C	-	-
Temperatura del dado	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.