XIRAN® SZ15170

Fabricante	Polyscope Polymers BV	**Categoría**	SMA
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

XIRAN® SZ15170 es un copolímero amorfo termoplástico aleatorio SMA (anhídrido estireno-maleico). XIRAN® SZ15170 se añade normalmente a otros plásticos de ingeniería para aumentar: estabilidad térmica, estabilidad dimensional, propiedades de adhesión superficial. Áreas de aplicación: XIRAN® SZ15170 está diseñado específicamente para ser utilizado en aplicaciones de extrusión de film o en combinación con un modificador de impacto como ABS o HIPS como grado para extrusión o moldeo por inyección.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Copolímero Buena adhesión Estabilidad térmica, buena	- - - -	- - - -
Usos	Películas Modificación de Plástico	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Blanco Transparente	- -	- -
Formas	Partículas	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película Compuesto Moldeo por inyección	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
Densidad aparente	0.60 g/cm³	-	Internal method
Contenido de anhídrido maleico	15 %	-	Internal method
Peso molecular	170000 g/mol	-	Internal method
Contenido de humedad	ppm	-	ISO 760

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tamaño de pellet	4.00 mm	0.1575 in	-
Polidespersidad	2.50	-	ISO 13885-1
Volátiles	ppm	-	GC

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	130 °C	266.0 °F	ISO 3146
Temperatura de reblandecimiento Vicat	125 °C	257.0 °F	ISO 306

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	°C °C	- -	- -
Tiempo de secado	hr hr	- -	- -
Temperatura trasera	°C	-	-
Temperatura media	°C	-	-
Temperatura frontal	°C	-	-
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Desconocido		- -	- -
Temperatura Zona 1 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 2 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 4 del cilindro	°C	-	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.