

CALSIN LC102

| | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Fabricante | Pooya Polymer Tehran | Categoría | Polyolefin, Unspecified |
| Carga/Filler | Carbonato de calcio | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Descripción del relleno MB CALSIN LC102 es un masterbatch a base de poliolefina altamente cargado con carbonato de calcio. Está diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, especialmente en partes moldeadas por inyección de PP y HDPE para mejorar las propiedades ópticas y mecánicas, especialmente la estabilidad dimensional y la rigidez, al tiempo que proporciona un potencial significativo de reducción de costos. Aplicación CALSIN LC102 está diseñado para facilitar la dilución y la mezcla homogénea y, por lo tanto, es adecuado para la adición directa utilizando unidades de dosificación automáticas o mediante premezcla. Como es habitual, puede utilizarse en partes moldeadas por inyección de PP y HDPE de 5 a 35% dependiendo de la parte y el diseño del molde. Este grado no es adecuado para película de PE y bolsa de rafia de PP. Para más detalles, por favor contáctenos.

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|-------------------------|---------------------|------------------|--------|
| Carga / Refuerzo | Carbonato de Calcio | - | - |
| Usos | Masterbatch | - | - |
| Formas | Pellets | - | - |

| Físico | | | |
|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Densidad | 1.93 g/cm ³ | - | ASTM D1505 |
| Índice de fluidez de masa (MFR) | g/10 min | - | ASTM D1238 |
| Contenido de humedad | ppm | - | ASTM D644 |

| Otros | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Dispersión | OK | - | Internal Method |
| Contenido mineral | 84 to 86 % | - | ASTM D4218 |
| Tamaño de pellet | 30.0 to 40.0 pcs/cm ³ | - | Internal Method |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.