Braskem PP CP 241

Fabricante	Braskem	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: CP 241 es un copolímero heterofásico de alta tasa de flujo de fusión con un paquete de aditivos de uso general. Este producto ofrece excelente rendimiento de procesamiento, con buen equilibrio de rigidez/resistencia al impacto. Aplicaciones: Partes de paredes delgadas; Cierres retorcidos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E120161-220428	-	-
Características	Copolímero Uso general Buena Resistencia al Impacto Buena Procesabilidad Buena Rigidez	- - - - -	- - - - -
Usos	Artículos para el hogar Partes de pared delgada	- -	- -
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos			
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.900 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Dureza Rockwell	68 68	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638, ISO 527-2
Elongación a la tracción	10 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Módulo de flexión	950 MPa 1050 MPa	- 137786.1 psi 152289.9 psi	- ASTM D790 ISO 178
Impacto Izod con entalla	50 J/m 300 J/m	- 0.9365 ft·lb/in 5.62 ft·lb/in	- ASTM D256 ASTM D256

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	5.3 kJ/m² 14 kJ/m²	2.52 ft·lb/in² 6.66 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	85.0 °C 85.0 °C 53.0 °C 53.0 °C	- 185.0 °F 185.0 °F 127.4 °F 127.4 °F	- ASTM D648 ISO 75-2/B ASTM D648 ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	145 °C	293.0 °F	ISO 306/A, ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.