

# Braskem PP D115A

<b>Fabricante</b>	Braskem	<b>Categoría</b>	PP Homopolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Subgrupo: Homopolímero Descripción: Multiuso, buena estabilidad de color y proceso. Aplicaciones: Sugerencias de uso incluyen artículos para el hogar, muebles de patio, cierres. Proceso: Aprobado por UL (EE. UU. y Canadá).

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Tarjeta Amarilla UL</b>	E36499-100092011	-	-
<b>Características</b>	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Uso general	-	-
	Buena colorabilidad	-	-
	Buena Estabilidad en el Procesamiento Homopolímero	-	-
<b>Usos</b>	Cierres	-	-
	Muebles	-	-
	Uso general	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
	Artículos para el hogar	-	
	Equipos de jardín y césped	-	
<b>Certificaciones de organismos</b>	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
	UL Clasificación No Especificada	-	-
<b>Formas</b>	Pellets	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	11 g/10 min	-	ASTM D1238
<b>Dureza Rockwell</b>	106	-	ASTM D785

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790A
<b>Impacto Izod con entalla</b>	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.