

# Braskem PP EP 200K

<b>Fabricante</b>	Braskem	<b>Categoría</b>	PP Homopolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

EP 200K es un copolímero heterofásico de baja fluidez con buenas propiedades de impacto, incluso a bajas temperaturas. Aplicaciones: Moldeo por inyección de piezas gruesas, contenedores, cierres, cajas de baterías. SPC en general. Procesamiento: Moldeo por inyección SPC

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena Resistencia al Impacto	-	-
	Copolímero de impacto	-	-
	Bajo flujo	-	-
	Resistencia al impacto a baja temperatura	-	-
<b>Usos</b>	Cajas de batería	-	-
	Cierres	-	-
	Contenedores	-	-
<b>Certificaciones de organismos</b>	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Método de procesamiento</b>	Moldeo por inyección	-	-
<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.895 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792, ISO 1183
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
<b>Dureza Rockwell</b>	68 53	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2
<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	23.0 MPa 21.0 MPa	- 3335.87 psi 3045.8 psi	- ASTM D638 ISO 527-2
<b>Elongación a la tracción</b>	7.0 % 11 %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2
<b>Módulo de flexión</b>	1100 MPa 900 MPa	- 159541.8 psi 130534.2 psi	- ASTM D790 ISO 178
<b>Impacto Izod con entalla</b>	60 J/m Sin ruptura 5.9 kJ/m <sup>2</sup> 46 kJ/m <sup>2</sup>	- 1.12 ft·lb/in - 2.81 ft·lb/in <sup>2</sup> 21.89 ft·lb/in <sup>2</sup>	- ASTM D256 ASTM D256 ISO 180 ISO 180

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>		-	-
	86.0 °C	186.8 °F	ASTM D648
	80.0 °C	176.0 °F	ISO 75-2/B

## **Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.