Braskem PP H 103

Fabricante	Braskem	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: H 103 es un homopolímero de alta tasa de flujo de fusión con un paquete de aditivos de propósito general. El producto exhibe un excelente rendimiento de procesamiento en aplicaciones de moldeo por inyección. Aplicaciones: Paquetes de paredes delgadas para alimentos y cosméticos; Juguetes; Electrodomésticos; Tapas de botellas selladas; Compuestos; Recubrimiento para bolsas de rafia o big-bag.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Estabilidad en el Procesamiento Homopolímero	- -	- -
Usos	Botellas Cierres Embalaje cosmético Embalaje de Alimentos Artículos para el hogar Partes de pared delgada Juguetes	- - - - - - -	- - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento por extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.905 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Dureza Rockwell	 101 101	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	34.0 MPa	4931.29 psi	ASTM D638, ISO 527-2
Elongación a la tracción	12 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Módulo de flexión	 1200 MPa 1350 MPa	- 174045.6 psi 195801.3 psi	- ASTM D790 ISO 178
Impacto Izod con entalla			

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	20 J/m 2.1 kJ/m²	- 0.3746 ft·lb/in 0.9992 ft·lb/in²	- ASTM D256 ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	98.0 °C 98.0 °C 55.0 °C 55.0 °C	- 208.4 °F 208.4 °F 131.0 °F 131.0 °F	- ASTM D648 ISO 75-2/B ASTM D648 ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	156 °C	312.8 °F	ISO 306/A, ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.