

Braskem PP H 306

Fabricante	Braskem	Categoría	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: H 306 es un homopolímero de índice de fluidez medio con un paquete de aditivos de uso general, adecuado para moldeo por inyección y extrusión de fibra. Este producto exhibe una excelente procesabilidad, buena estabilidad de fusión y equilibrio de rigidez/resistencia al impacto. También presenta baja transferencia de olor y sabor. Aplicaciones: Hogar; Cierres sellados o a presión; Fibras de base para alfombras y mantas; Filamentos continuos de dureza media para hilos.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Impacto	-	-
	Buena Procesabilidad	-	-
	Buena Rigidez	-	-
	Alta estabilidad de fusión	-	-
	Homopolímero	-	-
	Baja transferencia de olor	-	-
Usos	Respaldo de Alfombra	-	-
	Cierres	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Artículos para el hogar	-	-
	Hilo	-	-
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de fibra (hilado)	-	-
	Moldeo por inyección	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.905 g/cm ³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Dureza Rockwell		-	-
	99	-	ASTM D785
	99	-	ISO 2039-2
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D638, ISO 527-2
Elongación a la tracción	13 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Módulo de flexión			- ASTM D790 ISO 178

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
		-	
	1300 MPa	188549.4 psi	
	1350 MPa	195801.3 psi	
Impacto Izod con entalla		-	-
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	ASTM D256
	2.7 kJ/m ²	1.28 ft·lb/in ²	ISO 180
Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga		-	-
	94.0 °C	201.2 °F	ASTM D648
	94.0 °C	201.2 °F	ISO 75-2/B
	53.0 °C	127.4 °F	ASTM D648
	53.0 °C	127.4 °F	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	153 °C	307.4 °F	ISO 306/A, ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.