Braskem PP H 306

Fabricante	Braskem	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Descripción: H 306 es un homopolímero de índice de fluidez medio con un paquete de aditivos de uso general, adecuado para moldeo por inyección y extrusión de fibra. Este producto exhibe una excelente procesabilidad, buena estabilidad de fusión y equilibrio de rigidez/resistencia al impacto. También presenta baja transferencia de olor y sabor. Aplicaciones: Hogar; Cierres sellados o a presión; Fibras de base para alfombras y mantas; Filamentos continuos de dureza media para hilos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Impacto Buena Procesabilidad Buena Rigidez Alta estabilidad de fusión Homopolímero Baja transferencia de olor	- - - - - -	- - - - - -
Usos	Respaldo de Alfombra Cierres	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Artículos para el hogar Hilo	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de fibra (hilado) Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.905 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
Dureza Rockwell	 99 99	- - -	- ASTM D785 ISO 2039-2

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D638, ISO 527-2
Elongación a la tracción	13 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
Módulo de flexión			- ASTM D790 ISO 178

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	1300 MPa 1350 MPa	- 188549.4 psi 195801.3 psi	
Impacto Izod con entalla	25 J/m 2.7 kJ/m²	- 0.4682 ft·lb/in 1.28 ft·lb/in²	- ASTM D256 ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	94.0 °C 94.0 °C 53.0 °C 53.0 °C	- 201.2 °F 201.2 °F 127.4 °F 127.4 °F	- ASTM D648 ISO 75-2/B ASTM D648 ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	153 °C	307.4 °F	ISO 306/A, ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.