

# Braskem PP RP 350

<b>Fabricante</b>	Braskem	<b>Categoría</b>	PP Homopolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Subgrupo Copolímero Aleatorio Descripción Estabilidad de procesamiento, bajo olor, buena fluidez y comportamiento de configuración, claridad superior, estética y propiedades ópticas mejoradas, excelente liberación de moldes. Aplicaciones: Los usos sugeridos incluyen artículos de hogar, envases, contenedores.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Contacto Alimentario	-	-
	Aceptable	-	-
	Buena fluidez	-	-
	Buena Liberación del Molde	-	-
	Buena Estabilidad en el	-	-
	Procesamiento	-	-
	Buena Acabado Superficial	-	-
	Alta claridad	-	-
	Bajo a ningún olor	-	-
	Ópticos	-	-
Copolímero aleatorio	-	-	

### Usos

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
	Contenedores de Alimentos	-	-
	Artículos para el hogar	-	-
	Embalaje	-	-
<b>Certificaciones de organismos</b>	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
<b>Formas</b>	Pellets	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	12 g/10 min	-	ASTM D1238

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D638
<b>Elongación a la tracción</b>	9.0 %	-	ASTM D638
<b>Módulo de flexión</b>	1070 MPa	155190.66 psi	ASTM D790A
<b>Impacto Izod con entalla</b>	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.