Daelim Po1y® PP-247H

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®PP-247H es un producto de copolímero de impacto de polipropileno (PP Impact Copoly). Puede procesarse mediante moldeo por inyección y está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®PP-247H incluyen envases y aplicaciones para el hogar. Las características incluyen: copolímero, anti-alabeo, apto para contacto con alimentos, buena rigidez, buena tenacidad

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Baja Deformación Rígido, bueno Resistencia al impacto a baja temperatura Buena Tenacidad Cumplimiento de exposición alimentaria Distribución de peso molecular estrecha	- - - - - - -	- - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Embalaje Artículos para el hogar	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	51 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	95	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	20 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	29 J/m 69 J/m	- 0.5432 ft·lb/in 1.29 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	117 °C	242.6 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	152 °C	305.6 °F	ASTM D1525

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.