Daelim Po1y® PP-333K

Fabricante	DAIKIN AMERICA, INC.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Daelim Po1y®PP-333K es un producto de copolímero aleatorio de polipropileno (PP copolímero aleatorio). Se puede procesar por moldeo por inyección y está disponible en la región de Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación de Daelim Po1y®PP-333K incluyen aplicaciones domésticas y contenedores. Las características incluyen: alto brillo, Copolímero, Buena procesabilidad, accesible para alimentos, Ciclo de Prototipado Rápido

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Resaltar Trabajabilidad, buena Ciclo de Moldeo Rápido Definición, alta Cumplimiento de exposición alimentaria Copolímero aleatorio Excelente apariencia	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos			

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Artículos para el hogar Contenedor de Alimentos	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	110	-	ASTM D785

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	20 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1230 MPa	178396.74 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	29 J/m 49 J/m	- 0.5432 ft·lb/in 0.9178 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	130 °C	266.0 °F	ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento Vicat	85.0 °C	185.0 °F	ASTM D1525

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	12 %	-	ASTM D1003

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.