Globalene® 8494

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalene® 8494 es un material de Polipropileno. Está disponible en Asia Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección o moldeo por soplado estirado por inyección. Atributos importantes de Globalene® 8494 son: Claridad Resistente al impacto Aplicación típica de Globalene® 8494: Botellas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Excelente imprimibilidad Alta claridad Resistencia al impacto a baja temperatura	- - -	- - -
Usos	Botellas	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento		- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Moldeo por inyección Moldeo por inyección y estiramiento por soplado		

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.898 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.3 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	62	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	15 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	814 MPa	118060.93 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	520 J/m	9.74 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	72 °C	161.6 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.