# Globalene® PC366-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **Categoría** | PP Homopolymer |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Globalene® PC366-4 es un material de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero). Está disponible en Asia Pacífico o América del Norte para extrusión, moldeo por inyección o extrusión de láminas. Atributos importantes de Globalene® PC366-4 son: Buena Procesabilidad Buena Rigidez Alta Resistencia Homopolímero Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Bolsas/Forros Tapas/Tapones/Cierres Láminas Cintas/Cuerdas

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Tarjeta Amarilla UL** | E85783-251837 | - | - |
| **Características** | Buena Moldeabilidad<br>Buena Rigidez<br>Buena Elasticidad<br>Alta resistencia a la tracción<br>Homopolímero<br>Bajo gel | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Usos** | Electrodomésticos<br>Bolsas<br>Cierres<br>Hoja<br>Fajado<br>Hilo | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Número de archivo UL** | E85783 | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Moldeo por inyección<br>Extrusión de hoja | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.901 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Índice de fluidez de masa (MFR)** | 4.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **Contracción de moldeo** | 1.3 % | - | ASTM D955 |
| **Dureza Rockwell** | 98 | - | ASTM D785 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 35.3 MPa | 5119.84 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 9.0 % | - | ASTM D638 |
| **Módulo de flexión** | 1770 MPa | 256717.26 psi | ASTM D790 |
| **Impacto Izod con entalla** | 33 J/m | 0.6181 ft·lb/in | ASTM D256 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de deflexión térmica** | 98 °C | 208.4 °F | ASTM D648 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.