Globalene® PC366-5

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalene® PC366-5 es un material de Homopolímero de Polipropileno (PP Homopolímero). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para extrusión, moldeo por inyección o extrusión de láminas. Atributos importantes de Globalene® PC366-5 son: Buena Procesabilidad Buena Rigidez Alta Resistencia Homopolímero. Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Bolsas/Forros Tapas/Tapas/Cierres Lámina Lazos/Cuerdas

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E85783-251837	-	-
Características	Buena Moldeabilidad Buena Rigidez Buena Elasticidad Alta resistencia a la tracción Homopolímero Bajo gel	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Electrodomésticos Bolsas Cierres Hoja Fajado Hilo	- - - - - -	- - - - - -
Número de archivo UL	E85783	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección Extrusión de hoja	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.3 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	99	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	10 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1820 MPa	263969.16 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	99 °C	210.2 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.