Globalene® PF7251

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalene® PF7251 es un material de aleación de polipropileno (PP Alloy). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributos importantes de Globalene® PF7251 son: Cumple con RoHS Buena procesabilidad Resistente al impacto Baja contracción Aplicaciones típicas incluyen: Automotriz Piezas de ingeniería/industriales Artículos deportivos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Moldeabilidad Alta resistencia al impacto Baja contracción	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Partes de bomba Artículos deportivos	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.03 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.30 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	113	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	77.5 MPa	11240.45 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	4.3 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	3970 MPa	575800.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	72 J/m	1.35 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	158 °C	316.4 °F	

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica			ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.