Globalene® PJ3001

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalene® PJ3001 es un material de Aleación de Polipropileno (PP Aleación). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Los atributos importantes de Globalene® PJ3001 son: Clasificación de Llama Cumple con RoHS Buena Procesabilidad Alto Brillo Alta Rigidez Aplicaciones típicas incluyen: Electrodomésticos Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas Aplicaciones para el Hogar

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E85783-251838	-	-
Características	Buena Moldeabilidad Alto brillo Alta rigidez	- - -	- - -
Usos	Electrodomésticos Conectores Artículos para el hogar	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Número de archivo UL	E85783	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	1.4 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	101	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	33.2 MPa	4815.26 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	11 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	1470 MPa	213205.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
RTI Eléctrico	105 °C	221.0 °F	UL 746

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
RTI Impacto	105 °C	221.0 °F	UL 746
RTI Resistencia	105 °C	221.0 °F	UL 746
Temperatura de deflexión térmica	102 °C	215.6 °F	ASTM D648

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-2	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.