Globalene® SF7351

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalene® SF7351 es un material de Aleación de Polipropileno (PP Aleación). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para moldeo por inyección. Atributos importantes de Globalene® SF7351 son: Cumple con RoHS Buena Procesabilidad Resistente al Impacto Baja Contracción. Aplicaciones típicas incluyen: Ingeniería Automotriz/Piezas Industriales Artículos deportivos

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Moldeabilidad Alta resistencia al impacto Baja contracción	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones automotrices Partes de bomba Artículos deportivos	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	4.2 g/10 min	-	ASTM D1238
Contracción de moldeo	0.20 %	-	ASTM D955
Dureza Rockwell	107	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	80.1 MPa	11617.54 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	3.6 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	5140 MPa	745495.32 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	130 J/m	2.43 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	163 °C	325.4 °F	

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica			ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.