Evolue™ SP2320H

Fabricante	Prime Polymer Co., Ltd.	**Categoría**	LLDPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Evolue™ SP2320H es un producto de polietileno lineal de baja densidad. Puede procesarse por film soplado y está disponible en Asia Pacífico, Europa o Norteamérica. Las aplicaciones de Evolue™ SP2320H incluyen aplicaciones agrícolas, de recubrimiento, film y aplicaciones industriales. Características: transparencia, ciclo de moldeo rápido, buena sellabilidad.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Ciclo de Moldeo Rápido Alta claridad Sellabilidad a baja temperatura	- - -	- - -
Usos	Aplicaciones Agrícolas Película Aplicaciones industriales Laminados	- - - -	- - - -
	Película soplada	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento			

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	1.9 g/10 min	-	ISO 1133
Resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	hr	-	ASTM D1693
Dureza Shore	55	-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	350 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	240 MPa	34809.12 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Charpy sin entalla	Sin ruptura	-	ISO 179

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de reblandecimiento Vicat	101 °C	213.8 °F	ISO 306

Térmico			
Propiedad	**Sistema Métrico**	**Sistema Imperial**	**Método**
Temperatura de fusión	118 °C	244.4 °F	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.