Comtrex Flexible PVC® 71XCF

Fabricante	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

COMTREX PVC FLEXIBLE 71XCF es un compuesto libre de cadmio que se utiliza típicamente en aplicaciones interiores, como el moldeo de cubiertas decorativas para ensamblajes de reposabrazos que requieren resistencia al desgaste. Este compuesto está disponible en colores negro y colores integrales personalizados. El nivel de brillo dependerá del diseño del molde y la aplicación. Diseñado para cumplir con el estándar de material de Daimler Chrysler Corporation MS-DC526.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena flexibilidad Buena Resistencia al Desgaste Bajo (casi sin) contenido de cadmio	- - -	- - -
Usos	Acabado interior automotriz	-	-
Apariencia	Negro Colores Disponibles	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	64	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación a la tracción	350 %	-	ASTM D638
Resistencia a la tracción	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412A
Resistencia al desgarro	38.7 kN/m	-	ASTM D1004

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexión en frío (-29°C, 2,50 cm)	Flexible, Sin Grietas	-	Internal Method

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Inflamabilidad FMVSS	Autoextinguible (SE)	-	FMVSS 302

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Duración del envejecimiento acelerado por intemperie	Sin cambio objetable en color o brillo. Sin defectos objetables.	-	SAE J1885
Ensayo de niebla	Niebla muy ligera	-	Internal Method
Ciclo térmico caliente/ frío	Sin división, agrietamiento, pérdida de cualidades de apariencia o propiedades físicas Sin división, agrietamiento, pérdida de cualidades de apariencia o propiedades físicas	- - -	Internal Method - -
Pérdida volátil	0.50 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.