Geon™ HC 2190G

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon HC 2190G es un compuesto de vinilo flexible no ftalato y estable a gamma de 90 Shore A hecho de ingredientes aprobados por la FDA. HC 2190G se puede utilizar para aplicaciones de atención médica por extrusión y moldeo por inyección.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Plastificante sin ftalatos Desinfección por radiación Desinfección con óxido de etileno Antirradiación gamma Trabajabilidad, buena Definición, alta libre de BPA	- - - - - - -	- - - - - - -
Usos	Artículos hospitalarios desechables Cuidado personal	- - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Accesorios de Tubería Conector Suministros Médicos/ enfermería Equipo Médico Dispositivos Médicos	- - - -	- - -
Certificaciones de organismos	FDA no clasificado	-	-
Apariencia	Azul claro transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	21.6 MPa 17.0 MPa	- 3132.82 psi 2465.65 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	300 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-7.50 °C	18.5 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.