Geon™ HTX Ultra LA426 Gray 2382

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Es más adecuado para negro y colores más oscuros con valores de color entre 50 y 70L. Lo mismo aplica a colores con valores de color superiores a 70L.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E41877-100465201	-	-
Características	Rigidez, alta Resistencia al impacto, alta	- -	- -
Usos	Aplicación al aire libre Perfil	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.25 g/cm³	-	ASTM D792
Clasificación de célula PVC	4-41410-64-0000 15215	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
Dureza Durometro	75	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	35.2 MPa	5105.34 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	1910 MPa	277022.58 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	61.9 MPa	8977.85 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	720 J/m	13.49 ft·lb/in	ASTM D256A
Resistencia al impacto por caída	59.6 J/cm 178 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	90.0 °C 91.1 °C 83.3 °C 86.7 °C	- 194.0 °F 195.98 °F 181.94 °F 188.06 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D648
CLTE	8.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Facilidad de dimensionado	Aceptable	-	-
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.