Geon™ Vinyl Dry Blend E7130

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Dry Blend E7130 es un producto de cloruro de polivinilo rígido. Puede procesarse por extrusión o extrusión de perfiles y está disponible en África y Oriente Medio, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de Geon™ Vinyl Dry Blend E7130 incluyen aplicaciones de construcción y aplicaciones exteriores. Característica principal: resistente al impacto.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta resistencia al impacto	-	-
Usos	Materiales de Construcción Cercado y plataformas Aplicaciones al aire libre	- - -	- - -
Formas	Polvo	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión Extrusión de Perfil	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.45 g/cm³	-	ASTM D792
Clasificación de célula PVC	1-42444-33-0101 16354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
Dureza Durometro	82	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2970 MPa	430762.86 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	47.2 MPa	6845.79 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2910 MPa	422060.58 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	87.4 MPa	12676.32 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256A
Resistencia al impacto por caída	71.2 J/cm 156 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	73.9 °C	165.02 °F	ASTM D648
CLTE	6.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
AAMA 303	Pasa	-	ASTM D4726

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	193 to 204 °C	379.4 - 399.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.