Geon™ Vinyl Fittings M1018

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Fittings M1018 es un producto de policloruro de vinilo rígido. Puede procesarse por moldeo por inyección y está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de Geon™ Vinyl Fittings M1018 incluyen fontanería/tuberías/agua potable y piezas de ingeniería/industriales.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Flujo Medio	-	-
Usos	Accesorios	-	-
Certificaciones de organismos	NSF 14 NSF 61 NSF Tipo I 3	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Moldeo por inyección		

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
Flujo en espiral	68.6 cm	-	-
Contracción de moldeo	0.20 to 0.50 %	-	ASTM D955
Clasificación de célula PVC	12454	-	ASTM D1784
Dureza Durometro	81	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	52.4 MPa	7599.99 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	85.5 MPa	12400.75 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	60 J/m	1.12 ft·lb/in	ASTM D256A

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	70.6 °C	159.08 °F	ASTM D648

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	199 to 210 °C	390.2 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.