Geon™ Vinyl Flexible A80U0

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Aplicaciones interiores.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Alto brillo	- -	- -
Usos	Uso general	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.5 to 1.9 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	 80 70	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	 14.1 MPa 6.21 MPa	- 2045.04 psi 900.69 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	450 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	57.8 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	25 %	-	ASTM D395
Módulo Clash-Berg	 176 MPa 310 MPa	- 25526.69 psi 44961.78 psi	ASTM D1043 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-45.0 °C	-49.0 °F	ASTM D746

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	82.0 %	-	ASTM D1003

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Opacidad	4.0 %	-	ASTM D1003

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	193 to 204 °C	379.4 - 399.2 °F	-
Temperatura de fusión	174 to 179 °C	345.2 - 354.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.