Geon™ Vinyl Flexible B5500

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible B5500 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede ser procesado por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Brillo Medio	- -	- -
Usos	Uso general	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	2.3 to 2.7 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	 55 49	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	 7.58 MPa 2.62 MPa	- 1099.39 psi 380.0 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	460 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	31.5 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	17 %	-	ASTM D395
Módulo Clash-Berg	 13.1 MPa 310 MPa	- 1900.0 psi 44961.78 psi	ASTM D1043 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-55.0 °C	-67.0 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	182 to 199 °C	359.6 - 390.2 °F	-
Temperatura de fusión	160 to 166 °C	320.0 - 330.8 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.