Geon™ Vinyl Flexible B65F1

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible B65F1 es un producto de Cloruro de Polivinilo Flexible. Se puede procesar mediante extrusión o moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Aplicaciones de Construcción. Característica principal: retardante de llama.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardante de llama Buena Resistencia al Fundido	- -	- -
Usos	Aplicaciones de construcción	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	65 57	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	10.3 MPa 3.62 MPa	- 1493.89 psi 525.04 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	460 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	38.5 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	22 %	-	ASTM D395
Módulo Clash-Berg	24.1 MPa 310 MPa	- 3495.42 psi 44961.78 psi	ASTM D1043 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-51.1 °C	-59.98 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	188 to 199 °C	370.4 - 390.2 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	168 to 174 °C	334.4 - 345.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.