Geon™ Vinyl Flexible B8500

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible B8500 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar mediante extrusión o moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general Brillo Medio	- -	- -
Usos	Uso general	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
Contracción de moldeo	1.3 to 1.5 %	-	ASTM D955
Dureza Durometro	 85 79	- - -	ASTM D2240 - -

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	 16.2 MPa 8.27 MPa	- 2349.62 psi 1199.46 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	400 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	70.1 kN/m	-	ASTM D624
Deformación permanente por compresión	28 %	-	ASTM D395
Módulo Clash-Berg	 331 MPa 310 MPa	- 48007.58 psi 44961.78 psi	ASTM D1043 - -

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-36.1 °C	-32.98 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	188 to 199 °C	370.4 - 390.2 °F	-
Temperatura de fusión	174 to 179 °C	345.2 - 354.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.