# Geon™ Vinyl Flexible P484B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | PolyOne Corporation | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible P484B es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Aplicación típica: Muebles. Las características incluyen: Alto flujo, alto brillo.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Alto flujo<br>Alto brillo | -<br>- | -<br>- |
| **Usos** | Muebles | - | - |
| **Apariencia** | Transparente | - | - |
| **Formas** | Pellets | - | - |
| **Método de procesamiento** | Extrusión<br>Moldeo por inyección | -<br>- | -<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 1.25 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **Dureza Durometro** | 85 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistencia a la tracción** | 21.2 MPa | 3074.81 psi | ASTM D638 |
| **Elongación a la tracción** | 380 % | - | ASTM D638 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de fragilidad** | -20.0 °C | -4.0 °F | ASTM D746 |

## Información de Procesamiento

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de procesamiento (fusión)** | 188 to 199 °C | 370.4 - 390.2 °F | - |
| **Temperatura de fusión** | 179 to 182 °C | 354.2 - 359.6 °F | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.