Geon™ Vinyl Flexible R5145A

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible R5145A es un producto de Cloruro de Polivinilo Flexible. Se puede procesar por coextrusión, extrusión o moldeo por inyección y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de Geon™ Vinyl Flexible R5145A incluyen aplicaciones de construcción y aplicaciones de sellado.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Biocida	-	-
Usos	Aplicaciones de construcción Sellos Burletes	- - -	- - -
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento			- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Coextrusión Extrusión Moldeo por inyección	- - -	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	45	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.55 MPa 2.07 MPa	- 950.0 psi 300.23 psi	ASTM D638 - -
Elongación a la tracción	380 %	-	ASTM D638
Resistencia al desgarro	30.6 kN/m	-	ASTM D624

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-52.2 °C	-61.96 °F	ASTM D746

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	182 to 199 °C	359.6 - 390.2 °F	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	163 to 168 °C	325.4 - 334.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.