Geon™ Vinyl Flexible R7545H

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™Vinyl Flexible R7545H es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Se puede procesar por recubrimiento por extrusión y está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Las áreas de aplicación típicas son: cableado y cables. Las características incluyen: Retardante de Llama Estable.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Estabilizador de plomo	-	-
Características	Retardancia a la llama	-	-
Usos	Aplicaciones de cable y alambre Material aislante	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
	Recubrimiento por extrusión	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento			

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	84	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	310 %	-	ASTM D638

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de retención de resistencia a la tracción	100 %	-	-
Tasa de retención de elongación	80 %	-	-

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Ensayo de gas ácido	11 %	-	CSA
Resistividad volumétrica	1.5E+14 ohms·cm	-	ASTM D257
Índice de oxígeno	25 %	-	ASTM D2863

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-36.0 °C	-32.8 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.