Geon™ Vinyl Flexible XV3905

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Flexible XV3905 es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede ser procesado por extrusión o moldeo por inyección y está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia Pacífico. Las áreas de aplicación de Geon™ Vinyl Flexible XV3905 incluyen aplicaciones de contacto con alimentos y atención médica/médica. Las características incluyen: plasticidad accesible para alimentos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Plastificante sin ftalatos Cumplimiento de exposición alimentaria	- -	- -
Usos	Dispositivos Médicos	-	-
Certificaciones de organismos	Cumple con CPSIA FDA Exposición Alimentaria, No Clasificada	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	83	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	18.6 MPa 12.4 MPa	- 2697.71 psi 1798.47 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
Elongación a la tracción	290 %	-	ASTM D638

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-23.0 °C	-9.4 °F	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.