Geon™ Vinyl Packaging 2200

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Packaging 2200 es un producto de cloruro de polivinilo rígido. Se puede procesar por moldeo por soplado y está disponible en África y Medio Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las aplicaciones de Geon™ Vinyl Packaging 2200 incluyen botellas, aplicaciones de contacto con alimentos y embalaje. Las características incluyen: Resistente al impacto, aceptable para contacto con alimentos, alto brillo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Contacto Alimentario Aceptable Alto brillo Alta resistencia al impacto Resistencia al impacto a baja temperatura	- - - -	- - - -
Usos	Botellas Embalaje	- -	- -
		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	FDA Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada		
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por soplado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.31 g/cm³ 0.801 g/cm³	- - -	- ASTM D792 ASTM D1505
Dureza Durometro	81	-	ASTM D2240

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2210 MPa	320533.98 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	42.7 MPa	6193.12 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2390 MPa	346640.82 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	75.2 MPa	10906.86 psi	ASTM D790

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	64.4 °C	147.92 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.