Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87556

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™Vinyl Rigid Extrusion 87556 es un producto rígido de cloruro de polivinilo. Se puede procesar por extrusión y está disponible en América del Norte, África y el Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico. Las características incluyen: retardante de llama/clasificado para llama Resistencia al impacto

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tarjeta Amarilla UL	E41877-234199	-	-
Características	Resistencia al impacto, alta General	- -	- -
Usos	General Perfil	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
Clasificación de célula PVC	16453	-	ASTM D1784
Dureza Durometro	82	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2790 MPa	404656.02 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2840 MPa	411907.92 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	88.5 MPa	12835.86 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	1100 J/m 570 J/m 140 J/m	- 20.6 ft·lb/in 10.68 ft·lb/in 2.62 ft·lb/in	ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A
Resistencia al impacto por caída	52.0 J/cm 173 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	67.2 °C	152.96 °F	ASTM D648
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Clasificación de inflamabilidad	V-0	-	UL 94

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.