Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87707

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™Vinyl Rigid Extrusion 87707 es un producto de cloruro de polivinilo rígido. Se puede procesar por extrusión y está disponible en América del Norte, África y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacífico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	General	-	-
Usos	General Perfil	- -	- -
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
Clasificación de célula PVC	11553	-	ASTM D1784
Dureza Durometro	85	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2870 MPa	416259.06 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	56.9 MPa	8252.66 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2920 MPa	423510.96 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	93.5 MPa	13561.05 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	21 J/m 35 J/m 16 J/m	- 0.3933 ft·lb/in 0.6555 ft·lb/in 0.2997 ft·lb/in	ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A ASTM D256A
Resistencia al impacto por caída	66.3 J/cm 175 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	61.1 °C	141.98 °F	ASTM D648

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.