Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L7007

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon L7007 se recomienda solo para colores blancos y pasteles claros. No se recomienda para aplicaciones horizontales como barandillas y plataformas, excepto en blanco.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Brillo, medio Resistencia al impacto, buena Buena Resistencia a la Intemperie	- - -	- - -
Usos	Puertas y Ventanas Aplicación al aire libre Perfil	- - -	- - -
Formas	Cubo	-	-
			-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Extrusión	-	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
Clasificación de célula PVC	1-42434-33 15354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
Dureza Durometro	80	-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo a la tracción	2850 MPa	413358.3 psi	ASTM D638
Resistencia a la tracción	43.2 MPa	6265.64 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2960 MPa	429312.48 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	84.8 MPa	12299.22 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	590 J/m	11.05 ft·lb/in	ASTM D256A
Resistencia al impacto por caída	73.4 J/cm 178 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	73.9 °C 71.1 °C 74.4 °C	- 165.02 °F 159.98 °F 165.92 °F	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
CLTE	6.4E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Facilidad de dimensionado	Aceptable	-	-
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.