Geon™ Vinyl Wire & Cable WEMB410A

Fabricante	PolyOne Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Geon™ Vinyl Wire & Cable WEMB410A es un producto de cloruro de polivinilo flexible. Puede procesarse por extrusión o recubrimiento por extrusión y está disponible en África y Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina o Norteamérica. Aplicación típica: cableado y cable. Las características incluyen: conforme a RoHS, THWN, THWN-2, THHN, THHW, THW, THW-2, TW,

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Retardancia a la llama	-	-
Usos	Material de aislamiento de cable de construcción Aplicaciones de cable y alambre Material aislante	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Material aislante resistente a la humedad		
Tipos de alambre	THHN THHW THW THW-2 THWN THWN-2 TW	- - - - - - -	- - - - - - -
Certificaciones de organismos	UL I grado de aceite UL QMTT2 UL VW-1	- - -	- - -
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Recubrimiento por extrusión	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
Dureza Durometro	 94 44	- - -	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	380 %	-	ASTM D638

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de retención de resistencia a la tracción	110 %	-	-
Tasa de retención de elongación	90 %	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-16.0 °C	3.2 °F	ASTM D746
Clasificación de temperatura UL	105 °C	221.0 °F	-

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistividad volumétrica	5.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
Índice de oxígeno	31 %	-	ASTM D2863

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.