# VINIKA® D3058

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc. | **Categoría** | PVC, Flexible |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

VINIKA® D3058 es un material de Cloruro de Polivinilo Rígido. Está disponible en Asia-Pacífico para extrusión.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Método de procesamiento** | Extrusión | - | - |

### Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.40 g/cm³ | - | JIS K7112 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Esfuerzo a la tracción** | 38.0 MPa | 5511.44 psi | JIS K7161 |
| **Deformación a la tracción** | 150 % | - | JIS K7161 |
| **Resistencia al impacto Charpy con entalla** | Sin ruptura | - | JIS K7111 |

## Térmico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Temperatura de reblandecimiento Vicat** | 87.0 °C | 188.6 °F | JIS K7206 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533



Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.