

Alkathene® WNC199

| | | | |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| Fabricante | Qenos Pty Ltd | Categoría | LLDPE |
| Carga/Filler | - | Estado | En Stock - Listo para exportar |

Descripción del Producto

Alkathene WNC199 es un grado de recubrimiento por extrusión que exhibe un olor y sabor muy bajos y excelentes características de sellado térmico. También tiene una buena capacidad de estiramiento que permite pesos de recubrimiento bajos mientras mantiene una muy buena adhesión a una variedad de sustancias. Idealmente adecuado para envasado de líquidos y otros laminados de envasado de alimentos sensibles.

Especificaciones Técnicas

Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método | |
|------------------------|----------------------------|------------------|--------|--|
| Características | Contacto Alimentario | - | - | |
| | Aceptable | - | - | |
| | Buena adhesión | - | - | |
| | Buena reducción | - | - | |
| | Buena Sellabilidad Térmica | - | - | |
| | | | - | |
| | Sellable al calor | | | |
| Bajo a ningún olor | | | | |
| Usos | | | - | |

| Información General | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| | Aplicaciones de recubrimiento | - | - |
| | Embalaje de Alimentos Laminados | - | - |
| | Embalaje | - | - |
| Certificaciones de organismos | AS 2070-1999 4.1.1(a) | - | - |
| | FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 | - | - |
| Formas | Pellets | - | - |
| Método de procesamiento | Recubrimiento por extrusión | - | - |
| Físico | | | |
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Densidad | 0.918 g/cm ³ | - | ASTM D1505 |
| Índice de fluidez de masa (MFR) | 8.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| Térmico | | | |
| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat | 86.0 °C | 186.8 °F | ASTM D1525 |
| Temperatura de fusión pico | 106 °C | 222.8 °F | ASTM D3418 |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|-------------------|--|
| Dirección: | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| Contacto: | Mr. Zhao Yong |
| Email: | sales@su-jiao.com |
| Sitio web: | www.polymersdata.com |
| Móvil: | +86-134-2475-5533 |

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.