

ALCUDIA® EBA PA-803

Fabricante	REPSOL	Categoría	EBA
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EBA ALCUDIA® PA-803 es un copolímero adecuado para aplicaciones de película soplada que combina excelente procesabilidad y muy buenas propiedades mecánicas. El contenido de acrilato de butilo es del 8%. Contiene aditivos antibloqueo. APLICACIONES TÍPICAS Extrusión de película Película stretch hood El rango de temperatura de fusión recomendado es de 160 a 180°C. Las características de procesamiento de PA-803 son similares a las del LDPE y se recomiendan extrusoras convencionales de polietileno.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Agente antiaglomerante	-	-
Características	Copolímero	-	-
	Propiedad antiaglomerante	-	-
	Trabajabilidad, buena	-	-
	Cumplimiento de exposición alimentaria	-	-
Usos	Película soplada	-	-
	Enrollado de estiramiento	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	Contacto alimentario europeo, no clasificado	-	-
Método de procesamiento	Extrusión de Película Película soplada	- -	- -

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.924 g/cm ³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
Contenido de n-butil acrilato	8.0 wt%	-	-

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Espesor de película - Ensayado	130 µm	5.12 mil	-
Esfuerzo a la tracción	25.0 MPa 26.0 MPa	- 3625.95 psi 3770.99 psi	ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3
Elongación a la tracción	680 % 710 %	- - -	ISO 527-3 ISO 527-3 ISO 527-3
Impacto por caída de dardo	g	-	ISO 7765-1
Resistencia al desgarro Elmendorf	7.0 N 8.5 N	- 1.57 lbf 1.91 lbf	ISO 6383-2 ISO 6383-2 ISO 6383-2

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.