Multiuse Leostomer® LE-3140N

Fabricante	Riken Technos Corp.	**Categoría**	TPU-Polyester
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Multiuse Leostomer®LE-3140N es un producto de elastómero de poliuretano termoplástico. Se puede procesar por extrusión y está disponible en América del Norte o Asia-Pacífico. Las características incluyen: protección ambiental/buena resistencia a las inclemencias del tiempo.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	materiales reciclables Buena Resistencia a la Intemperie	- -	- -
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.938 g/cm³	-	ISO 1183
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
Dureza Durometro	40	-	ISO 868

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	0.900 MPa 13.0 MPa	130.53 psi 1885.49 psi	ISO 37 ISO 37
Elongación a la tracción	980 %	-	ISO 37
Resistencia al desgarro	30 kN/m	-	ISO 34-1
Deformación permanente por compresión	38 % 32 %	- - -	ISO 815 ISO 815 ISO 815

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción	-5.0 %	-	ISO 1817
Cambio en la deformación a la tracción en rotura	11 %	-	ISO 1817

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	-60.0 °C	-76.0 °F	ISO 974

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura Zona 1 del cilindro	150 °C	302.0 °F	-
Temperatura Zona 3 del cilindro	160 °C	320.0 °F	-
Temperatura Zona 5 del cilindro	180 °C	356.0 °F	-
Temperatura de fusión	°C	-	-
Temperatura del dado	190 °C	374.0 °F	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.